

Schlacken in Wänden, Zwischenböden und als Fundationsschicht

Vorläufige Version. Zur Vernehmlassung freigegeben

Unter dem Überbegriff «Schlacken» werden Rückstände aus industrieller Produktion (vor allem der metallverarbeitenden und gasproduzierenden Industrie) und der Abfallverbrennung bezeichnet, die aus Schmelz-, Giess- und Verbrennungsprozessen hervorgehen. Sie bestehen meist aus einer (künstlichen) Gesteinsschmelze. Schlacken wurden vom Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert bis zu deren Ablösung durch synthetisch hergestellte Materialien wie Glas-/Steinwolle, Polystyrol, Polyurethane usw. oft als Baustoffe verwendet.

Im Wesentlichen wurden Schlacken in drei unterschiedlichen Anwendungsbereichen in der Bauwirtschaft eingesetzt:

- in loser, geschütteter Form zur **Dämmung von Hohlböden**
- in gebundener Form in **Schlackensteinen** resp. **-beton**, z.B. für Leichtbauwände oder im Wohnungsbau oder in Steigzonen
- in loser, verdichteter Form als **Fundationsschicht**/Durchlässigkeits-/Sickerschichten im Strassen- und Sportplatzbau

Schlacken sind vielgestaltig. Sie können grob- bis feinkörnig, porös, glasig, schaumartig oder sandig sein. Sie können zudem rein oder mit weiteren Fremdstoffen wie Keramik, Metall, Kohle, Aschen usw. verunreinigt vorliegen.

Oft finden sich in Hohlböden andere Dämmstoffe wie z. B. Holzspäne, Gipsreste, Bauschutt, Kies, Teerkies oder Glimmersand welche es von Schlacken abzugrenzen gilt. Auch bei den Blähtonkügelchen in Beton («Leca-Beton») handelt es sich nicht um eine eigentliche "Schlacke".

Schadstoffe in Schlacken

Schlacken können in unterschiedlichen Gehalten vor allem folgende Schadstoffe enthalten, welche zum Teil theoretisch eine gesundheitliche Relevanz aufweisen (vgl. Abschnitt Gesundheitsgefährdung), vor allem aber in Bezug auf die Entsorgung gemäss VVEA von Interesse sein können:

- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
- Schwermetalle
- organisch gebundener Kohlenstoff
- Schlacken und schlackenhaltige Baustoffe können in Einzelfällen auch radioaktiv sein. Eine

entsprechende Untersuchung muss jedoch standardmässig nicht durchgeführt werden, sondern nur bei besonderen Hinweisen (vgl. separates Factsheet)

Schlacke kann in seltenen Fällen auch Asbest sowie weitere Schadstoffe enthalten, dies wird jedoch nur bei expliziten Hinweisen untersucht (etwa Bruchstücke von Faserzement, Fliesenkleber, ...).

GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG

Ohne Bearbeitung

Aufgrund der Eigenschaften der Schadstoffe in der Schlacke ist nicht davon auszugehen, dass Schlacken als Baustoff eine relevante gesundheitliche Gefährdung für die Nutzer der entsprechenden Bauten darstellen.

Dies gilt insbesondere, wenn die Schlacken in Zement (*Schlackensteinen resp. -beton*) gebunden oder unter Sportplatzbelägen verbaut sind.

Bei Schlacken in Hohlböden könnte theoretisch eine gesundheitliche Gefährdung entstehen, z.B. wenn Schlackenstäube durch Ritzen in den Holzböden in Wohnräume gelangen. Eine relevante Emission und Gefährdung wurde bisher aber nicht (bzw. nur in Einzelfällen mit besonderer Sensibilität des Nutzers auf einzelne Inhaltsstoffe) nachgewiesen. Aus diesem Grund ergibt sich für gewöhnlich keine Sanierungsdringlichkeit für Schlacken im normalen Nutzungs-Zustand.

Stehen Schlacken im Kontakt mit Meteor und/oder Grundwasser, z.B. bei Strassen und Sportplätzen, können sie aber umweltrelevant sein und es ist u. U. eine altlastenrechtliche Untersuchung durchzuführen.

Mit Bearbeitung

Bei starker Staubbildung bei der Bearbeitung / Entfernung von Schlacke-Anwendungen ist eine Gefährdung möglich. Dies dürfte insbesondere beim Rückbau von Hohlböden mit Schlackefüllungen möglich sein.

DIAGNOSTIK

Gemäss VVEA-Vollzugshilfe Bauabfälle sind Schlacken aus Hohlböden und Wänden sowie Schlackensteine ab einer Bagatellgrenze von 5 m³ pro Bauvorhaben zu untersuchen (siehe dazu auch folgende Bemerkungen).

Stand der Technik ist eine Untersuchung auf Schwermetalle, PAK und den TOC-400 (gemäss VVEA-Vollzugshilfe Bauabfälle darf dieser Parameter zur Bestimmung des organischen Gehalts in den Schlacke-Anwendungen verwendet werden).

Ein grundsätzlicher Verdacht auf das Vorhandensein von loser **Schlacke in Hohlböden** besteht bei **Holzböden** in Gebäuden bis in die 1960er Jahre. Wenn der Boden zur Beurteilung nicht geöffnet werden kann, ist die Schlacke als Verdachtsmoment in der Diagnostik aufzunehmen.

Zeigt sich durch Sondierungen oder aufgrund von Bauakten, dass **Schlackensteine** resp. **-beton** vorhanden sind, sind diese Materialien im Diagnosebericht zu beschreiben.

Schlacken als Fundationsschicht bei Strassen und Sportplätzen sind bei entsprechenden Hinweisen mittels Sondierungen bis in ca. 1 m Tiefe zu ermitteln.

Beproben

Eine Probenahme / Analyse von Schlackeschüttungen / Schlackesteinen ist gemäss VVEA-Vollzugshilfe Bauabfälle erst ab einer Menge von mehr als 5 m³ nötig.

Die Analytik erfolgt in einem zertifizierten chemischen Labor, welches über die notwendigen Homogenisierungs-, Aufschluss- und Analysenverfahren verfügt.

Als Analysenparameter sind gemäss Stand der Technik folgende Parameter vorzusehen:

- PAK
- Schwermetall-Screening
- TOC-400 (OC / DOC sind nicht relevant / zu bestimmen, vgl. unten)

Der TOC-400 (organisch gebundener Kohlenstoff, welcher sich bis 400 °C freisetzt und mikrobiologisch abgebaut werden kann) kann gemäss VVEA-Vollzugshilfe Bauabfälle als Parameter zur Bestimmung des organischen Gehalts in den Schlacke-Anwendungen verwendet werden und direkt mit den Grenzwerten für TOC in der VVEA verwendet werden.

In älteren Normen/Methodensammlungen wird entsprechend noch auf die Analysierung von OC und DOC verwiesen. Diese müssen jedoch gemäss aktuellen Vorgaben nicht analysiert werden.

SANIERUNG/ENTFERNUNG

Schlacken in Hohlböden können mittels Saugbagger entfernt werden. Werden die Schlacken von Hand entfernt, sind geeignete Massnahmen zur Staubminimierung zu treffen. Es wird empfohlen Staubmasken (FFP3) und Einweg-Schutzanzügen zu verwenden.

Beim **Rückbau von Schlackensteinen resp. -beton** sind keine besonderen Schutzmassnahmen vorzusehen. Sie sind aber von den übrigen Bauabfällen nach Möglichkeit zu trennen, damit recyclingfähige Bauabfälle nicht verunreinigt werden.

Die **Schlacken unter Strassen und Sportplatzbelägen** sind gemäss Best Practice der Baubranche mit Baggern separat auszuheben und wenn notwendig fachgerecht zwischenzulagern.

Entsorgung

Schlacken können entsprechend den Analysenergebnissen und dem Fremdstoffanteil sowie den geltenden kantonalen Vorgaben wie folgt entsorgt werden:

- in einer Deponie Typ B
- in einer Deponie Typ E
- thermische Behandlung in einer bewilligten Anlage (z.B. KVA)

