



# Mehrschichtige Boden- und Wandbeläge / Cushion-Vinyl

## Stand der Technik

Neben den **einschichtigen Belägen** gibt es mehrschichtige Beläge. Diese wurden insbesondere als Bodenbeläge oder Wandverkleidung in Nasszellen und Küchen verwendet.

In diesen Bodenbelägen kann eine ca. 0.5 – 1 mm dicke Schicht (in der Regel die unterste, kartonartige Schicht) schwach gebundenen Asbest in hoher Konzentration (meist ca. 40-80 %, meist Chrysotil) enthalten. Visuell sieht diese Schicht ähnlich aus wie Asbestpappe.

Diese Beläge wurden vorwiegend in Bahnen (meist ca. 2-4 m breit) verlegt. Oft handelt es sich um Beläge mit einem Relief zur Imitation von Fliesen ("Florentiner"-Muster, siehe Fotos unten).

Entsprechende mehrschichtige Bodenbeläge wurden oft als "Cushion-Vinyl" (CV) bezeichnet. Hersteller waren u.a. die Firmen Forbo und Armstrong. Gemäss Herstellerangaben wurden entsprechende Beläge bis 1982 mit Asbest produziert. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass entsprechende Beläge bis 1990 verbaut wurden.

Seltener sind PVC-Beläge mit Korkrücken mit Amphibolasbest (ca. 1-5 % Asbestgehalt), PVC-Beläge mit Korkrücken gelten daher ebenfalls als asbestverdächtige, mehrschichtige Bodenbeläge.

## Ohne Bearbeitung

**Bindungsart Asbest:** schwach gebunden. Keine Gefährdung wenn unbeschädigt und verklebt.

**Mässige bis erhebliche Gefährdung:** Falls nur sehr lokale Beschädigungen: Als vorübergehende Massnahme kann die beschädigte Stelle abgeklebt werden.

**Grössere Beschädigungen resp. wenn sich die Beläge ablösen:** In diesen Fällen sind die Beläge umgehend zu sanieren (FACH-Dringlichkeitsstufe I).

**Präventive Empfehlung** (freiwillig, es existiert keine entsprechende rechtliche Vorgabe): Es wird empfohlen, auch unbeschädigte Beläge innerhalb weniger Jahre fachgerecht zu entfernen. Die Hauptgefahr besteht darin, dass der Belag beschädigt wird (z.B. durch Wasserschäden) oder gar unsachgemäss entfernt wird.

## Mit Bearbeitung

Hohe Gefährdung beim Bearbeiten bzw. Entfernen des Belags (roter Bereich): Insbesondere wenn der Bodenbelag verklebt ist (was der Regelfall ist), führt das Herausreissen zu einer sehr hohen Faserfreisetzung. Ausserdem müssen zur vollständigen Entfernung verklebte Reste des Belags vom anstehenden Unterlagsboden abgeschliffen werden. Auch dabei kommt es zu einer sehr hohen Faserfreisetzung.

---

## DIAGNOSTIK

Das Material ist immer zu beproben. Bei visuell gleichen Materialien reicht eine Probe, auch bei grossen Flächen.

### Beprobieren

Beim Beprobieren wird eine Quellabsaugung empfohlen (z.B. gemäss [Suva-Factsheet 33067](#) für das Bohren in asbesthaltige Beläge).

---

## SANIERUNG/ENTFERNUNG

- Für das **Entfernen von mehrschichtigen Bodenbelägen** ist ein Suva-anerkannter Asbestsanierer notwendig. Die Entfernung hat gemäss EKAS-Richtlinie Nr. 6503, Kap. 7 zu erfolgen.
- Sollen **einzelne Löcher** durch asbesthaltige Bodenbeläge gebohrt werden, so kann dies durch einen instruierten Baufachmann gemäss [Suva-Factsheet 33067](#) erfolgen.

## Entsorgung

### Mehrschichtige asbesthaltige Boden- und Wandbeläge / Cushion-Vinyl inkl. Schleifstaub

#### Abfallcode

- 17 06 05 S

#### Entsorgungswege

- KVA (Chrysotil-haltige Abfälle)
- Deponie Typ E

#### Verpackung

- KVA: gemäss Vorgaben KVA
- Deponie Typ E: Doppelt verpackt (z.B. Kunststofffoliensäcke in einem Big Bag)

#### Weitere Hinweise

- Belag darf für Entsorgung in der KVA nicht gerollt werden, sondern ist als Kleinteile in Säcken anzuliefern (allfällige Zerkleinerung durch Sanierer in Zone, vor Verpackung).
- Vorgaben KVA beachten.

## Allgemeine Bemerkung

Gewisse KVA nehmen zur Zeit keine asbesthaltigen Abfälle an. Die Entsorgung ist daher jeweils mit der KVA abzuklären.

Bei der Entsorgung sind auch die Vorgaben der Suva zu berücksichtigen. Die älteren Factsheets [33063](#) und [33064](#) entsprechen dabei nicht mehr dem Stand der Technik und werden durch ein neues Suva-Factsheet abgelöst (Stand März 2025 noch nicht publiziert), welches auf die Inhalte des Polludoc-Berichts zur Asbestentsorgung abgestimmt ist.

FOTOS



Mehrschichtiger Bodenbelag



Boden- und Wandbelag (nicht Fliesen, sondern in Bahnen verlegt)



Mehrschichtiger Bodenbelag. Die untere Schicht ist von der Konsistenz her wie Karton und löst sich manchmal spontan ab



Bodenbelag mit asbesthaltiger Kork-Schicht (Amphibol-Asbest). Ist als schwach gebunden einzustufen.  
Photo: Carbotech AG.